

产品描述

制造商	巴斯夫股份有限公司
材料标示	>PSU-GF20%-FR<
颜色	本色
UL档案号	E41871
其他证书	ROHS
用途	印刷应用
材料特性	阻燃,高强度,坚硬
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型

ISO

物理性能	条件	测试标准	数据	单位
比重		ISO 1183	1.38	g/cm ³
收缩率	MD 2.0mm	ISO 294-4	0.31	%
收缩率	TD 2.0mm	ISO 294-4	0.52	%
吸水率	23°C, 24 hr	ISO 62	0.70	%
吸水率	23°C, 50RH	ISO 62	0.20	%
熔融流动指数	360°C / 10Kg	ISO 1133	40	cm ³ /10min
机械性能	条件	测试标准	数据	单位
拉伸强度	23°C	ISO 527-2	115	MPa
断裂伸长率	23°C	ISO 527-2	2.9	%
拉伸模量	23°C	ISO 527-2	6600	MPa
简支梁缺口冲击强度	23°C	ISO 179/1eA	8	kJ/m ²
简支梁缺口冲击强度	-30°C	ISO 179/1eA	8	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度	23°C	ISO 179/1eU	50	kJ/m ²
简支梁无缺口冲击强度	-30°C	ISO 179/1eU	55	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度	23°C	ISO 180/1A	8	kJ/m ²
悬臂梁缺口冲击强度	-30°C	ISO 180/1A	8	kJ/m ²
热性能	条件	测试标准	数据	单位
热变形温度	1.80MPa 未退火	ISO 75-2/Af	184	°C
线膨胀系数	MD	ISO 11359-2	2.60E-5	cm/cm/°C
电气性能	条件	测试标准	数据	单位
体积电阻		IEC 60093	1.00E+14	Ω.cm
表面电阻		IEC 60093	> 1.0E+15	Ω.cm
绝缘强度		IEC 60243-1	35	KV/mm
介电常数	23°C	IEC 60250	3.50	1MHz
耗散因数	23°C	IEC 60250	6.00E-3	1MHz
相对漏电起痕指数		IEC 60112	125	V
阻燃性	条件	测试标准	数据	单位
防火等级	全色	UL-94	V-1	1.50mm
防火等级	全色	UL-94	V-0	3.00mm
注射成型条件			建议值	单位
干燥温度			80-160	°C
干燥时间			2.0-6.0	hr
建议水份含量			<=0.20	%
料筒后部温度			280-340	°C
料筒中部温度			290-350	°C
料筒前部温度			300-360	°C
喷嘴温度			310-370	°C
模具温度			90-160	°C

免责声明:一起塑造平台www.17suzao.com所展示的资料是为了方便用户查阅,对于有关信息,比如牌号、数据、建议值等所有的数据及建议等给用户带来的不确定因素和后果概不负责。因此,用户与使用者在使用此产品之前,应向生产商或采购商索取或确认数据的可靠性。